



KUNDENINFORMATION

STAHLSORTENVERGLEICH

Revision 0, Mai 2011

Mit der nachfolgenden Tabelle zum Vergleich ehemals gültiger zu aktuell gültigen Normen möchte Dillinger Hütte GTS seinen Kunden bei der Stahlbestellung eine Hilfestellung geben. Bitte beachten Sie, dass in den meisten Fällen keine vollständige Übereinstimmung vorliegt. Vielmehr gibt es mehr oder weniger ausgeprägte Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung, bei den mechanischen Eigenschaften und/oder bei den Bedingungen für Prüfung und Bescheinigung. Auch durch Bezugnahme auf weitere Normen wie zu Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheit und Ultraschallprüfung können sich Abweichungen ergeben.

Die nachfolgende Gegenüberstellung, die spezifisch auf das Produkt Grobblech ausgerichtet ist, hat deswegen rein informatorischen Charakter.

Revision 0
Dillingen, Mai 2011

Marketing Dillinger Hütte GTS

**Stähle für den Stahlbau: Unlegierte Baustähle**

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm		
BS 4360	40 A, B	S 235 JR	BS EN 10025-2		
	40 C	S 235 J0			
	40 D	S 235 J2+N			
	43 A, B	S 275 JR			
	43 C	S 275 J0			
	43 D	S 275 J2 +N			
	50 A, B	S 355 JR			
	50 C	S 355 J0			
	50 D	S 355 J2 +N			
	50 D D	S 355 K2 +N			
	DIN 17100	St 33		S 185	DIN EN 10025-2
		St 37-2		S 235 JR	
		RSt 37-2		S 235 JR	
RQSt 37-2		S 235 JRC			
St 37-3		S 235 J2 +N			
QSt 37-3		S 235 J2C +N			
St 44-2		S 275 JR			
QSt 44-2		S 275 JRC			
St 44-3		S 275 J2 +N			
QSt 44-3		S 275 J2C +N			
St 52-3		S 355 J2 +N			
QSt 52-3		S 355 J2C +N			
St 50-2		E 295			
St 60-2		E 335			
St 70-2		E 360			
NBN A21101		AE 235 A, B	S 235 JR	NBN EN 10025-2	
		AE 235 C	S 235 J0		
		AE 235 D	S 235 J2 +N		
		AE 355 B	S 355 JR		
	AE 355 C	S 355 J0			
	AE 355 D, DD	S 355 K2 +N			
	NF A35501	A 33	S 185		NF EN 10025-2
E 24-2 (NE)		S235 JR			
E 24-3		S 235 J0			
E 24-4		S 235 J2 +N			
E 28-2		S 275 JR			
E 28-3		S 275 J0			
E 28-4		S 275 J2 +N			
E 36-3		S 355 J2 +N			
E 36-4		S 355 K2 +N			
A 50-2		E 295			
A 60-2		E 335			
A 70-2		E 360			



Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
SS 14 ...	1312-00	S 235 JR	SS EN 10025-2
	1412-00	S 275 JR	
	1414-01	S 275 J2 +N	
	2172-00	S 355 JR	
	2174-01	S 355 JR +N	
UNI 7070	Fe 360 B (FN)	S 235 JR	UNI EN 10025-2
	Fe 360 C	S 235 J0	
	Fe 360 D	S 235 J2 +N	
	Fe 430 B	S 275 JR	
	Fe 430 C	S 275 J0	
	Fe 430 D	S 275 J2 +N	
	Fe 510 B	S 355 JR	
	Fe 510 C	S 355 J0	
	Fe 510 D	S 355 J2 +N	
	Fe 510 DD	S 355 K2 +N	
EN 10025	S 185	S 185	EN 10025-2
	S 235 JR	S 235 JR	
	S 235 JRC	S 235 JRC	
	S 235 JRG1	S 235 JR	
	S 235 JRG1C	S 235 JRC	
	S 235 JRG2	S 235 JR	
	S 235 JRG2C	S 235 JRC	
	S 235 J0	S 235 J0	
	S 235 J0C	S 235 J0C	
	S 235 J2G3	S 235 J2 +N	
	S 235 J2G3C	S 235 J2C +N	
	S 235 J2G4	S 235 J2	
	S 235 J2G4C	S 235 J2C	
	S 275 JR	S 275 JR	
	S 275 JRC	S 275 JRC	
	S 275 J0	S 275 J0	
	S 275 J0C	S 275 J0C	
	S 275 J2G3	S 275 J2 +N	
	S 275 J2G3C	S 275 J2C +N	
	S 275 J2G4	S 275 J2	
	S 275 J2G4C	S 275 J2C	
	S 355 JR	S 355 JR	
	S 355 JRC	S 355 JRC	
	S 355 J0	S 355 J0	
	S 355 J0C	S 355 J0C	
	S 355 J2G3	S 355 J2 +N	
	S 355 J2G3C	S 355 J2C +N	
	S 355 J2G4	S 355 J2	
	S 355 J2G4C	S 355 J2C	
	S 355 K2G3	S 355 K2 +N	
	S 355 K2G3C	S 355 K2C +N	
	S 355 K2G4	S 355 K2	
	S 355 K2G4C	S 355 K2C	



Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
EN 10025	E 295	E 295	EN 10025-2
	E 335	E 335	
	E 360	E 360	
Stähle für den Stahlbau: Feinkornbaustähle			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 4360	40 EE, 43 EE	S 275 NL	BS EN 10025-3
	50 EE	S 355 NL	
	55 C	S 460 N	
	55 EE	S 460 NL	
DIN 17102	StE 255, StE 285	S 275 N	DIN EN 10025-3
	TStE 255, TStE 285, EStE 255, EStE 285	S 275 NL	
	StE 315	S 275 N oder S 355 N	
	TStE 315, EStE 315	S 275 NL oder S 355 NL	
	StE 355	S 355 N	
	TStE 355, EStE 355	S 355 NL	
	StE 380	S 355 N oder S 420 N	
	TStE 380, EStE 380	S 355 NL oder S 420 NL	
	StE 420	S 420 N	
	TStE 420, EStE 420	S 420 NL	
	StE 460	S 460 N	
	TStE 460, EStE 460	S 460 NL	
	NF A36201	E 355 R	
E 355 FP1, FP2		S 355 NL	
E 375 R		S 355 N oder S 420 N	
E 375 FP1, FP2		S 355 NL oder S 420 NL	
E 420 R		S 420 N	
E 420 FP1, FP2		S 420 NL	
E 460 R		S 460 N	
E 460 FP	S 460 NL		
SS 14 ...	2132-01, 2134-01	S 355 N	SS EN 10025-3
	2135-01	S 355 NL	
	2142-01, 2144-01	S 420 N	
	2145-01	S 420 NL	
Stähle für den Stahlbau: Wetterfeste Stähle			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 4360	WR 50 B, C	S 355 J2W +N	BS EN 10025-5
NF A35502	E 24 W2	S 235 J0W	NF EN 10025-5
	E 24 W3	S 235 J0W	
	E 24 W4	S 235 J2W +N	
	E 36 WB3	S 355 J0W	
	E 36 WB4	S 355 K2W +N	
SEW 087	WTSt 37-2	S 235 J0W	DIN EN 10025-5



Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
SEW 087	WTSt 37-3	S 235 J2W +N	DIN EN 10025-5
	WTSt 52-3	S 355 J2W +N	
EN 10155	S 235 J0W	S 235 J0W	EN 10025-5
	S 235 J2W	S 235 J2W +N	
	S 355 J0WP	S 355 J0WP	
	S 355 J2WP	S 355 J2WP +N	
	S 355 J0W	S 355 J0W	
	S 355 J2G1W	S 355 J2W +N	
	S 355 J2G2W	S 355 J2W	
	S 355 K2G1W	S 355 K2W +N	
	S 355 K2G2W	S 355 K2W	
Stähle für den Stahlbau: Vergütete Stähle			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 4360	50 F, 55 F	S 460 QL1	BS EN 10025-6
NF A36204	E 460T-II-K2, ..., E 690-II-K2	S 460 QL, ... , S 690 QL	NF EN 10025-6
	E 460T-II-K4, ... , E 690-II-K4	S 460 QL1, ... , S 690 QL1	
	E 960T-II-K2	S 960 QL	
SEW 090	StE 690V, TStE 690V, EStE 690V	S 690Q, S 690QL, S 690QL1	DIN EN 10025-6
Stähle zum Kaltumformen			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
SEW 092	QStE 340 M	S 355 MC	DIN EN 10149-2
	QStE 380 M	S 355 MC oder S 420 MC	
	QStE 420 M	S 420 MC	
	QStE 460 M	S 460 MC	
	QStE 500 M	S 500 MC	
	QStE 550 M	S 550 MC	
	QStE 260 N	S 260 NC	DIN EN 10149-3
	QStE 340 N	S 355 NC	
	QStE 380 N	S 355 NC oder S 420 NC	
	QStE 420 N	S 420 NC	
Stähle für den Druckbehälterbau: Unlegierte warmfeste Stähle			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 1501 P1-151	360 A, B	P 235 GH	BS EN 10028-2
	400 A, B	P 265 GH	
	430 A, B	P 295 GH	
BS 1501 P1-161	360 A, B	P 235 GH	BS EN 10028-2
	400 A, B	P 265 GH	
	430 A, B	P 295 GH	
BS 1501 P1-164	360 A, B & RT... LT20	P 235 GH	BS EN 10028-2
	400 A, B & RT... LT20	P 265 GH	
DIN 17155	HI	P 235 GH	DIN EN 10028-2
	HI1	P 265 GH	
	17Mn4	P 295 GH	
	19Mn6	P 355 GH	
NF A36205	A 37 CP, AP	P 235 GH	NF EN 10028-2
	A 42 CP, AP	P 265 GH	
	A 48 CP, AP	P 295 GH	
	A 48 CPR, APR	P 295 GH oder P 355 GH	
	A 52 CP, AP	P 355 GH	
	A 52 CPR, APR	P 355 GH	
SS 14 ...	1330-01, 1331-01	P 235 GH	SS EN 10028-2
	1430-01, 1431-01, 1432-01	P 265 GH	



Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
SS 14 ...	2101-01, 2102-01, 2103-01	P 295 GH oder P 355 GH	SS EN 10028-2
UNI 5869	Fe 360-1, -2 & KG, KW	P 235 GH	UNI EN 10028-2
	Fe 410-1, -2 & KG, KW	P 265 GH	
	Fe 460-1, -2 & KG, KW	P 295 GH	
	Fe 510-1, -2 & KG, KW	P 355 GH	

Stähle für den Druckbehälterbau: Legierte warmfeste Stähle

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 1501 P2	243 A, B	16 Mo 3	BS EN 10028-2
	620 A, B	13 CrMo 4-5	
	621 A, B	13 CrMoSi 5-5	
	622-515 A, B	10 CrMo 9-10	
DIN 17155	15 Mo 3	16 Mo 3	DIN EN 10028-2
	13 CrMo 4-4	13 CrMo 4-5	
	10 CrMo 9-10	10 CrMo 9-10	
NF A36206	15 D 3	16 Mo 3	NF EN 10028-2
	18 MD 4-05	18 MnMo 4-5	
	15 CD 4-05	13 CrMo 4-5	
	10 CD 9-10	10 CrMo 9-10	
UNI 5869	16 Mo 3	16 Mo 3	UNI EN 10028-2
	14 CrMo 4-5	13 CrMo 4-5	
	12 CrMo 9-10	10 CrMo 9-10	

Stähle für den Druckbehälterbau: Feinkornbaustähle

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 1501 P1-223	460A ... 490A & RT ... LT15	P 355 N	BS EN 10028-3
	460A ... 490A & LT30	P 355 NL1	
	460B ... 490B & RT ... LT15	P 355 NH	
	460B ... 490B & LT30	P 355 NL1 & P 355 NH	
BS 1501 P1-224	400A & RT ... LT20	(P 275 N) nicht mehr definiert	BS EN 10028-3
	400A & LT30 ... LT40	P 275 NL1	
	400A & LT50	P 275 NL2	
	400B & RT ... LT20	P 275 NH	
	400B & LT30 ... LT40	P 275 NL1 & P 275 NH	
	400B & LT50	P 275 NL2 & P 275 NH	
	430A & RT ... LT20	(P 275 N) nicht mehr definiert oder P 355 N	
	430A & LT30 ... LT40	P 275 NL1 oder P 355 NL1	
	430A & LT50	P 275 NL2 oder P 355 NL2	
	430B & RT ... LT20	P 275 NH oder P 355 NH	
	430B & LT30 ... LT40	P 275 NL1 & P 275 NH oder P 355 NL1 & P 355 NH	
	430B & LT50	P 275 NL2 & P 275 NH oder P 355 NL2 & P 355 NH	
	460A ... 490A & RT ... LT20	P 355 N	
	460A ... 490A & LT30 ... LT40	P 355 NL1	
460A ... 490A & LT50	P 355 NL2		
460B ... 490B & RT ... LT20	P 355 NH		
460B ... 490B & LT30 ... LT40	P 355 NL1 & P 355 NH		
460B ... 490B & LT50	P 355 NL2 & P 355 NH		
BS 1501 P1-225	460A ... 490A & LT20	P 355 N	BS EN 10028-3
	460A ... 490A & LT30 ... LT40	P 355 NL1	
	460A ... 490A & LT50	P 355 NL2	
	460B ... 490B & LT20	P 355 NH	
	460B ... 490B & LT30 ... LT40	P 355 NL1 & P 355 NH	
	460B ... 490B & LT50	P 355 NL2 & P 355 NH	
DIN 17102	StE 255, StE 285	(P 275 N) nicht mehr definiert	DIN EN 10028-3
	WStE 255, WStE 285	P 275 NH	



Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
DIN 17102	TStE 255, TStE 285	P 275 NL1	DIN EN 10028-3
	EStE 255, EStE 285	P 275 NL2	
	StE 315	(P 275 N) nicht mehr definiert oder P 355 N	
	WStE 315	P 275 NH oder P 355 NH	
	TStE 315	P 275 NL1 oder P 355 NL1	
	EStE 315	P 275 NL2 oder P 355 NL2	
	StE 355	P 355 N	
	WStE 355	P 355 NH	
	TStE 355	P 355 NL1	
	EStE 355	P 355 NL2	
	StE 380, StE 420	P 355 N oder P 460 N	
	WStE 380, WStE 420	P 355 NH oder P 460 NH	
	TStE 380, TStE 420	P 355 NL1 oder P 460 NL1	
	EStE 380, EStE 420	P 355 NL2 oder P 460 NL2	
	StE 460	(P 460 N) nicht mehr definiert	
	WStE 460	P 460 NH	
TStE 460	P 460 NL1		
EStE 460	P 460 NL2		
NF A36205	A 37 FP	P 275 NL1	NF EN 10028-3
	A 42 FP	P 275 NL1	
	A 48 FP	P 275 NL1 oder P 355 NL1	
	A 48 FÜR	P 275 NL1 oder P 355 NL1	
	A 52 FP	P 355 NL1	
	A 52 FÜR	P 355 NL1	
Stähle für den Druckbehälterbau: Ni-legierte kaltzähe Stähle			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 1501 P2	503	12 Ni 14	BS EN 10028-4
	510	X 8 Ni 9 +QT680	
DIN 17280	11 MnNi 5-3	11 MnNi 5-3	DIN EN 10028-4
	13 MnNi 6-3	13 MnNi 6-3	
	10 Ni 14	12 Ni 14	
	12 Ni 19	X 12 Ni 5	
	X 8 Ni 9	X 8 Ni 9 +NT640, +QT640	
NF A36208	0,5Ni 285	11 MnNi 5-3	NF EN 10028-4
	0,5Ni 355	13 MnNi 6-3	
	3,5Ni 285	12 Ni 14	
	3,5Ni 355	12 Ni 14	
	5Ni 390	X 12 Ni 5	
	9Ni 490	X 8 Ni 9 +NT640, +QT640	
	9Ni 585	X 8 Ni 9 +QT680	
Vergütungsstähle: Unlegierte Vergütungsstähle			
Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
DIN 17200	C 22 N, ... , C 60 N	C35 +N, ... , C60 +N	DIN EN 10083-2
	C 22 U, ... , C 60 U	C35 +U, ... , C60 +U	
	Ck 22 N, ... , Ck 60 N	C22E +N, ... , C60E +N	
	Ck 22 U, ... , Ck 60 U	C22E +U, ... , C60E +U	
NF A35554	XC 18 S	C22E +N	NF EN 10083-2
	XC 38	C40E +N	
	XC 48	C50E +N	

**Vergütungsstähle: Legierte Vergütungsstähle**

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
DIN 17200	25 CrMo 4 (N), ... , 50 CrMo 4 (N) 50 CrV 4 (N)	25 CrMo 4 , ... , 50 CrMo 4 50 CrV 4	DIN EN 10083-3
NF A35554	25 CD 4S	25 CrMo 4	NF EN 10083-1

Einsatzstähle: Unlegierte Einsatzstähle

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
DIN 17210	C 10 N, Ck 10 N C 10 U, Ck 10 U	C10E +N C10E +U	DIN EN 10084
	C 15 N, Ck 15 N C 15 U, Ck 15 U	C15E +N C15E +U	
NF A35554	XC 10	C10E +N	NF EN 10084

Einsatzstähle: Legierte Einsatzstähle

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
DIN 17210	16 MnCr 5 (N), 20 MnCr 5 (N)	16 MnCr 5(+N), 20 MnCr (+N)	DIN EN 10084

Stähle für Offshore-Konstruktionen

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
BS 7191	355 D 355 E 355 EM 355 EMZ	S 355 G2+N S 355 G3+N S 355 G7+N S 355 G8+N	BS EN 10225
	450 EM 450 EMZ	S 460 G1+QT S 460 G2+QT	

Stähle für den Rohrleitungsbau

Frühere Norm	Frühere Stahlsorte	Aktuelle Stahlsorte	Aktuelle Norm
DIN 17172	StE 210-7, StE 240-7 StE 290-7 StE 320-7 StE 360-7 StE 385-7 StE 415-7	L 245 NB L 290 NB L 290 NB oder L 360 NB L 360 NB L 360 NB oder L 415 NB L 415 NB	DIN EN 10208-2
	StE 290-7 TM StE 320-7 TM StE 360-7 TM StE 385-7 TM StE 415-7 TM StE 445-7 TM StE 480-7 TM StE 480-7 TM	L 290 MB L 290 MB oder L 360 MB L 360 MB L 360 MB oder L 415 MB L 415 MB L 450 MB L 485 MB L 485 MB	