

## Leistungserklärung

### S420NL\_EN10025-3\_2004-BFL-D

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Breitflachstahl S420NL / 1.8912**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**Breitflachstahl S420NL / 1.8912 gemäß EN 10025-3**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren, harmonisierten technischen Spezifikation:

**Stahlbauwerke, Metall-/Betonverbundbauwerke,  
Hochbauten und Ingenieurbauwerke**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**Saarstahl AG  
Bismarckstrasse 57-59  
D-66333 Völklingen  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6898 10-0  
Fax: +49 (0) 6898 10-4001  
E-Mail: saarstahl@saarstahl.com**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0432 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation	
<b>Grenzabmaße und Formtoleranzen</b>	Dicke		DIN 59200		
	Geradheit		DIN 59200		
<b>Streckgrenze</b>	<b>Nenn Dicke (mm)</b>		<b>Werte</b>		
	>	≤	min (MPa)		
	–	16	420		
	16	40	400		
	40	63	390		
	63	80	370		
	80	100	360		
<b>Zugfestigkeit</b>	<b>Nenn Dicke (mm)</b>		<b>Werte</b>		
	>	≤	min (MPa)	max (MPa)	
	3	100	520	680	
	100	200	500	650	
<b>Bruchdehnung</b>	<b>Nenn Dicke (mm)</b>		<b>Werte</b>		
			min (%)		
	–	63	19		
	63	18			
<b>Kerbschlagarbeit</b>	<b>Prüf temperatur (°C)</b>		<b>Werte</b>		
			min (J)		
	+ 20		63		
	0		55		
	- 10		51		
	- 20		47		
	- 30		40		
	- 40	31			
	- 50	27			
<b>Schweißbarkeit</b>	<b>Nenn Dicke (mm)</b>		<b>Werte</b>		
	>	≤	max (CEV, %)		
	–	63	0,48		
	63	100	0,50		
	100	0,52			
<b>Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)</b>	<b>Nenn Dicke (mm)</b>		<b>Werte</b>		
	>	≤	min (%)	max (%)	
	–	–	C	–	0,20
			Si	–	0,60
			Mn	1,00	1,70
			P	–	0,025
			S	–	0,020
			Nb	–	0,05
			V	–	0,20
			Al <sub>ges.</sub>	0,02	–
			Ti	–	0,05
			Cr	–	0,30
			Ni	–	0,80
			Mo	–	0,10
		Cu	–	0,55	
		N	–	0,025	

EN 10025-1:2004

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Mark Blyemehl**

**Völklingen, 28.09.2015**

**Leitung Qualitätswesen Walzwerk Völklingen  
der Saarstahl AG**

