



Laitier HF cristallise 0/45 mm

Producteur : Roheisengesellschaft Saar **Client :** Autocontrôle
Péetrographie : Laitiers de haut fourneau

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 45

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

Type 1

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	D/2 22.4	D 31.5	1.4D 45	2D 63	90
V.S.S.		12	15	19	25	34		48		70	86	94	99	100	
V.S.I.		4	6	10	14	21		32		47	59	70	80	98	100
Valeur Type															
LS													99	100	100
LI													75	98	100

Partie informative

Résultats de production

du 26/03/18 au 16/01/19

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	45	63	90
Maximum	4.3	9	12	17	23	33	39	47	56	68	81	91	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	3.8	9	13	17	23	32	32	47	48	68	82	93	100	100	100
Moyenne Xf	3.8	8	11	14	19	26	32	39	48	58	71	85	98	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	3.8	7	9	11	15	20	32	31	48	48	61	77	96	98	100
Minimum	2.8	7	9	11	15	21	26	31	38	48	62	75	96	98	100
Ecart-type	0.61	0.9	1.4	2.2	3.3	4.8	5.6	6.5	7.0	7.8	8.5	6.4	1.9	1.0	0.0
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme															

